



1951

č.výrobku : ACO 11 S PMB 45/80-65

Vialit Soběslav spol.s r.o., Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav

17

1951-CPD-118101

EN 13108-1**Asfaltový beton pro vozovky pozemních komunikací a jiných dopravních ploch
pro obrusné vrstvy tloušťka vrstvy 35-50 mm, třídu dopravního zatížení S- II**

ACO 11 S PMB 45/80-65

Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav

PZT-001-17

Všeobecné požadavky + empirické požadavky

Mezerovitost

-maximální

 $V_{\max 4}$ (4%)

-minimální

 $V_{\min 2,5}$ (2,5%)

Stupeň vyplnění mezer minimální

VFB_{min} (-)

Stupeň vyplnění mezer maximální

VFB_{max} (-)

Odolnost proti působení vody

ITSR₈₀ (80%)

Teplota směsi

140°C-180°C

Zrnitost (propad)

síto 22,4 mm

100%

síto 16 mm

100%

síto 11,2 mm

90-100%

síto 8 mm

68-80%

síto 4 mm

40-56%

síto 2 mm

29-42%

síto 0,125 mm

6-13%

síto 0,063 mm

5-10%

Obsah pojiva

B_{min5,4} (5,4%)

Odolnost proti trvalým deformacím

-malá zkušební zařízení:

přírůstek hloubky vyjeté koleje

WTS_{AIR max.0,07} (0,07mm)

-malá zkušební zařízení:

poměrná hloubka vyjeté koleje

PRD_{AIR max.5} (5,0 %)

VIALIT SOBĚSLAV
spol. s r.o.
Na Švadlačkách 478/II
392 01 Soběslav
IČ 14504456 DIČ CZ14504456